

Tatajuba

Nome Científico	Bagassa guianensis Aubl. , Bagassa tiliaefolia R. Bem
Família	<i>Moraceae</i>
Nome Comuns	Tatajuba, Bagaceira, Amarelado

Propriedades Físicas:

Densidade / Massa	
Volúmica 12kg/m ³ :	795 Kg/ m ³
Retracção Tangencial:	5,2%
Retracção Radial:	3,7%

Propriedades Mecânicas:

Flexão estática:	121 N/mm ²
Compressão Axial:	78 N/mm ²
Tracção Transversal:	4,6 N/mm ²

Propriedades Tecnológicas:

Acabamento:	permite bom acabamento
Colagem:	cola satisfatoriamente
Secagem:	fácil, riscos de deformações e abertura de fendas são mínimos
Trabalhabilidade:	dura ao corte
Conservação:	má impregnação, muito boa resistência a fungos, boa resistência a térmitas e insectos da madeira seca.
Durabilidade:	natural boa
Utilizações Comuns:	Carpintaria de interior, Pisos, Escadas, Construção Naval